

Cuglacrete Hechtprimer Cementgebonden

- CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN ist ein Polymer modifizierter, zementgebundene Haftbrücke. Nach der Aufbereitung mit Wasser entsteht ein sehr dünner, flüssiger Mörtel, womit die Oberfläche mit Hilfe einer Spritzvorrichtung, Roller oder Bürste behandelt werden kann.
- CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN ist eine ausgezeichnete Haftbrücke für alle zementgebundenen Oberflächen.
- CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN erzeugt eine gute Haftung und Schutz des Bewehrungsseisen.
- CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN genügt den Anforderungen des Baustoffbeschlusses.



Gebrauchsanweisung

Vorbehandlung

Die Oberfläche die zum Anbringen von CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN bestimmt ist, muss sauber sein, ein eventueller Zementfilm muss entfernt werden.

Die gesäuberte Oberfläche reichlich mit Wasser nass machen. Überschüssiges Wasser beseitigen.

Mischen

CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN maschinell mischen zu einer homogenen Masse mengen. Mischzeit, abhängig vom Typ der Rührwerk, ca. 3 Minuten.

Wasserzugabe

Wasserzugabe: 1,6 – 2,0 L/10 kg Mörtel. Dosiere, innerhalb der angegebenen Wasserbandbreite, soviel Wasser, damit ein dünnflüssiges Gemisch entsteht.

Verarbeitung

Nach dem Auftragen von CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN muss, 'nass in nass' ein Produkt aus der Cuglacrete Betonreparatur Produktreihe aufgetragen angebracht werden.

Verbrauch

Ca. 1 kg in Trockensubstanz per m².

Nachbehandlung

Keine

Lagerung und Haltbarkeit

Bei trockener Lagerung bis zu 12 Monaten nach Produktionsdatum laut Verpackung haltbar.

Verpackung

In Eimern von 10kg.

Gesundheit und Milieuaspekte

Cugla empfiehlt:

- Das Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA).
- Kontakt mit Augen oder Haut vermeiden.
- Wenn das Produkt in die Augen kommt, unmittelbar mit Wasser spülen und medizinischen Rat einholen.
- Beim Schlucken unmittelbar einen Arzt alarmieren und die Verpackung oder die Sicherheitsinformationen angeben.

Das Sicherheitsdatenblatt, SDB, finden Sie auf unserer Website www.cugla.de.

Änderungen dieser Dokumentation werden Ihnen nicht automatisch zur Verfügung gestellt. Das vorige Produktinformationsblatt wird hiermit ungültig. Obenstehende Daten werden nach bestem Wissen erteilt. Es handelt sich hierbei um unter Laborumständen ermittelte Daten. Für die Ergebnisse auf der Baustelle übernehmen wir keine Haftung, da wir weder auf die Verarbeitung, noch auf die spezifischen Umstände auf der Baustelle Einfluss haben.

Bei allen Transaktionen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, erhältlich auf www.cugla.de.
